

Firma:
Naam:
Adres:
.....

Handtekening:

■ Eigenschappen

Algemeen:

Megategel is een betonklinker met slijtlaag. Deze tegel heeft een zeer hoge 'foot comfort waarde' Hij is decoratief en geeft een architectonische meerwaarde aan de omgeving. Is een strakke, sobere tegel die de nuancerings van beton in al zijn facetten weergeeft. Megategels zijn vervaardigd volgens de eisen van de NBN EN 1339, altijd maatvast. Ze zijn geproduceerd met kwaliteitsvolle natuurlijke grondstoffen en zijn onderhoudsvriendelijk.

Type Megategel: (standaardformaten)	Stuks per m ²	kg per m ²
100 x 50 x 6	2	135
100 x 100 x 6	1	135
100 x 100 x 15	1	337,5

Geschikt voor zwaar verkeer

+ Maatwerk en passtukken kunnen in het fabriek gezaagd worden.

Onderhoud buiten:

Megategels worden best afgeborsteld en gespoeld met water. Vlekken die aanhoudend zijn kunnen met een onderhoudsproduct van LithoFin verwijderd worden.

Technische informatie:

- Maatvast
- Geproduceerd met kwaliteitsvolle natuurlijke grondstoffen
- Onderhoudsvriendelijk

Specificaties:

- Om breuk te vermijden, de pakken nooit op elkaar stapelen en altijd op een vlakke ondergrond stockeren.
- Megategel tot aan de plaatsing droog stockeren in de originele verpakking, zodanig dat deze beschut zijn tegen regen, wind, vorst, condensatievocht en volle zon. Zolang de tegels niet geplaatst zijn, kan elke invloed van buitenaf het oppervlak van de tegel wijzigen waardoor de esthetische kwaliteit van het product kan veranderen.
- Het vroegtijdig verwijderen van de verpakking kan aanleiding geven tot kalkuitbloei. Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat eigen is aan betonproducten. Kalkuitbloei heeft geen invloed op de kwaliteit van het betonproduct en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering. Kalkuitbloei verdwijnt na verloop van tijd.
- Geleverde Megategel, alvorens te openen, steeds controleren op beschadiging en breuk. In geval van beschadiging of breuk onmiddellijk ArtStone op de hoogte brengen. Controleer eveneens de afmetingen en kleur zoals vermeld op het etiket of deze overeenkomen met de bestelling. Gelieve extra aandacht te schenken aan tegels met verschillende productiedata voor kleurverschillen. Bij afwijkingen contact opnemen met ArtStone.
- Klachten steeds binnen 7 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard wanneer tegels met zichtbare gebreken toch geplaatst worden. Bewaar steeds de labels die op de verpakking zijn aangebracht. De informatie op de label is belangrijk bij nalevering en bij het controleren van onze productiegegevens in geval van een klacht.
- Het gebruik van natuurlijke grondstoffen zorgt voor een unieke kleuruancering. Voor een optimaal kleurbeeld dienen de tegels uit de verschillende paletten of kratten goed te worden gemengd tijdens het plaatsen. Kleurverschillen zijn eigen aan het product worden niet aanvaard als klacht.
- Zorg dat er voldoende tegels aanwezig zijn bij de aanvang van de werken. (Bestel zeker 5% voor snijverlies)
- Megategeltegels zijn gevoelig voor krassen. Deze vervagen na verloop van tijd.

Plaatsingsvoorschriften

- De supermegategel moet over de gehele oppervlakte ondersteund worden. Pas de dikte van de straatlaag aan indien de Megategel niet op de juist hoogte ligt. Haarscheuren en breuken kunnen ontstaan door holtes onder de Megategel. Megategels hebben een lichte tolerantie van +/- 3mm. Megategels worden nooit getrild.
- Voor tegels van 6cm dikte is 3 à 5 cm straatlaag voldoende. De tegels komen hier zwevend op te liggen en worden met grind of zand opgevoegd. Deze Megategels worden beste geplaatst op een bedding van 15 à 20 cm gestabiliseerd. Of er onder de bedding nog een uitvulling moet komen van gebroken steenpuin moet op de werf worden beoordeeld. Boven deze bedding wordt een straatlaag aangebracht van fijn grind of zeer grof zand (3 à 5cm). De Megategels moeten over de gehele oppervlakte ondersteund worden. De dikte van de straatlaag moet aangepast worden als de Megategel niet gelijk ligt (dikte: tolerantie +/- 3 mm). De tegels worden best gevoegd met zand of fijn grind. We raden af om te voegen met cementmortel, de voegen kunnen stukvriezen of barsten.
- Megategels van 15cm zijn geschikt voor zwaar verkeer. Deze kunnen geplaatst worden zonder een bedding van gestabiliseerd zand aan te brengen en dit op een straatlaag van 7 à 10cm grof rivierzand (0/5), of hieronder een uitvulling moet komen van gebroken betonpuin dient per werf bepaald te worden. Dit is afhankelijk van de ondergrond en de gewenste belasting. De Megategels moeten over de gehele oppervlakte ondersteund worden. De dikte van de straatlaag moet aangepast worden als de Megategel niet gelijk ligt (dikte: tolerantie +/- 3 mm). De tegels worden best gevoegd met zand of fijn grind. We raden af om te voegen met cementmortel, de voegen kunnen stukvriezen of barsten.

Plaatsing op tegeldragers: Plaats altijd de tegeldragers onder de 4 hoeken van de tegels. Ondersteun het formaat 100x100x6 of 100x50x6 met twee extra tegeldragers. De hoogte van de tegeldragers kunnen worden bijgesteld door ze hoger of lager te schroeven. Volg steeds de instructies van de fabrikant van de tegeldragers.